

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

MISAPOR MiniLine 10/25

INTERNATIONAL

Taille des granulats		mm	10-25
Epaisseur minimale		mm	75
Compactage par couche (compacté)		mm	300
Densité du remblai	EN 1097-3:1998	kg/m3	180-210
Densité du remblai compacté à 1,3 : 1	EN 1097-3-1998	kg/m3	234-273
Absorption d'eau à long terme par immersion complète	EN 12087:2013, méthode 2A	Vol.-%	≤ 10
Gel-dégel	DIN 52104-18, procédure G	pas de changemant significat	
Comportement au feu	EN 13501-1:2007 + A1:2009	A1	
Matériau inerte et anti-vermine		Ja/Oui	
Comportement chimique/biologique			
		Résistant aux acides, aux alcalis, aux huiles, aux sels, aux solvants organiques et aux carburants diesel	
Capillarité dans le remblai			
		Nein/Non	
Part de cavités du remblai (compacté)		% (env.)	30
Angle du remblai (sans stabilisation supplémentaire)		° (env.)	45
Valeur nominale de l'effort à la compression (1,3:1, sec))	EN 826:2013	kPa	≥ 660
Conductivité thermique déclarée sec (λD)	EN 12667	W/(m·K)	0.089
Durabilité environnementale / évaluation environnementale			
- DIBt principes 2009, Elution selon communication LAGA		Z-23.34-1390, Tabelle 1	