

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

MISAPOR Standard 10/75

SUISSE

Taille des granulats			mm	10-75
Epaisseur minimale			mm	210
Compactage par couche (compacté)			mm	300
Densité du remblai	ATE	EN 1097-3:1998	kg/m3	125-150
Densité du remblai compacté à 1,3 : 1	ATE	EN 1097-3-1998	kg/m3	163-195
Absorption d'eau à long terme par immersion complète	ATE	EN 12087:2013, méthode 2A	Vol.-%	≤ 10
Gel-dégel	ABZ	DIN 52104-18, procédure G	pas de changement significatif	
Comportement au feu	ATE	EN 13501-1:2007 + A1:2009		A1
Matériau inerte et anti-vermine				Ja/Oui

Comportement chimique/biologique	Résistant aux acides, aux alcalis, aux huiles, aux sels, aux solvants organiques et aux carburants diesel			
----------------------------------	---	--	--	--

Capillarité dans le remblai				Nein/Non
Part de cavités du remblai (compacté)			% (env.)	30
Angle du remblai (sans stabilisation supplémentaire)			° (env.)	45

Valeur nominale de l'effort à la compression (1,3:1, sec))	ATE	EN 826:2013	kPa	≥ 420
- après gel-dégel	ATE		kPa	370
Valeur assignée de l'effort à la compression (fcd)	ABZ	EN 826:2013	kPa	215
Module de déformation de la couche compactée à 1,3:1	ABZ	Z-23.34-1390	kPa	9000

Conductivité thermique déclarée λ10,sec		SIA 279 (CH)	W/(m·K)	0.08
Conductivité thermique de mesure sec (λU)		SIA 279 (CH)	W/(m·K)	0.081
Conductivité thermique déclarée sec (λD)	ATE	EN 12667	W/(m·K)	0.08

Attestation de classement eco-bau / Minergie Eco	Eco-1			
--	-------	--	--	--

Valeurs de charge / paramètres de cisaillement				
Ecrasement spécifique de Module de l'œdomètre, Niveau de contrainte 200 kPa	ATE	ISO 17892-5:2017 / EAD 040394-00-1201, annexe 1	Xload %	2.5
- Cohésion c'	ATE	DIN 18137-3:2002	kN/m3	32.2
- Angle de frottement φ'	ATE	DIN 18137-3:2002	°	34.6
- Contrainte de cisaillement maximale à 25 kN/m2	ATE	DIN 18137-3:2002	kN/m2	43.6

Coefficient de perméabilité à l'eau				
- compacté		Basé sur DIN 18130	m/s	6.3 · 10-3
- en vrac		Basé sur DIN 18130	m/s	4.3 · 10-2

Durabilité environnementale / évaluation environnementale				
- DIBt principes 2009, Elution selon communication LAGA	ABZ		Z-23.34-1390, Tabelle 1	
- Déclaration Environnementale de produit		ISO 14025 / EN 15804+A2		IBU/FDES

ATE = Agrément Technique Européen 13/0549

ABZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DE) Z-23.34-1390